

SAKRET Enduit au pinceau et au rouleau BM-SRP

Enduit de finition en dispersion en marbre italien appliqué à la machine et résistant à l'usure



Application		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour intérieur • Pour mur et plafond 	
Aptitude		
	<ul style="list-style-type: none"> • Le crépi au pinceau et rouleau de SAKRET est un crépi structuré prêt à l'emploi appliqué à l'intérieur comme crépi de finition en différentes variantes de structure au choix. 	
Traits		
	<ul style="list-style-type: none"> • Absorption d'eau DIN EN 1062-3 classe II ($w_{24} = 0,34 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ h}0,5)$) • Perméabilité à la vapeur d'eau DIN EN ISO 7783-2 classe I ($s_d = 0,05\text{m}$) • Robuste • Peut être traité à la machine • GISCODE: BSW20 • La valeur limite de l'UE pour la teneur en COV de ce produit est: catégorie A/a/wb 30 g/l (2010). Ce produit contient 30 g/l COV maximum. • EUH 208: Contient du 1,2-BENZISOTHIAZOLE-3(2H)-ON ; UN MELANGE DE: 5- CHLORE-2-METHYLE-2H-ISOTHIAZOLE-3-ON + 2-METHYLE-2H-ISOTHIAZOLE- -ON (3:1). • Peut provoquer des réactions allergiques. • Blanc 	
Base Matérielle		
	<ul style="list-style-type: none"> • Dispersion de polymère • Grains de marbre • Farines de marbre 	
Données techniques		
	Granulation	0,3 mm
	Température de mise en œuvre	min. 5 °C
	Consommation de matière	env. 0,7–1 kg/m ² /mm

SAKRET Enduit au pinceau et au rouleau BM-SRP

Enduit de finition en dispersion en marbre italien appliqué à la machine et résistant à l'usure



Préparation de la Surface	<ul style="list-style-type: none"> • Le support peut être un crépi lisse à base de ciment, de chaux, ciment de chaux et de plâtre, du béton, des plaques de plâtre ou de fibres-ciment. • Le support doit être propre, solide, sec et lisse. Les nouveaux crépis doivent sécher pendant trois semaines minimum, égaliser la capacité d'absorption au moyen de SAKRET Couche de fond TG • Les anciens crépis doivent être préparés au moyen de SAKRET Apprêt de couverture et de sécurité DSG • Pour une application sur des plaques de plâtre: absolument respecter les instructions du fabricant (par ex. en appliquant SAKRET Couche de fond TG). • Afin d'éviter que les substances bois traversent le papier des plaques de plâtre, appliquer SAKRET Apprêt de couverture et de sécurité DSG •
Traitement	<ul style="list-style-type: none"> • Bien remuer le crépi dans le bidon (si possible au moyen d'un agitateur électrique) au besoin ajuster la consistance de façonnage en ajoutant un peu d'eau (max. 1%). • Appliquer le crépi à pinceau ou rouleau en mouvements croisés bien appuyés au moyen d'un rouleau structuré à trous de pois par exemple. • Humecter le rouleau avant le premier emploi. • Travailler toujours mouillé sur mouillé, utiliser suffisamment de matériau pour une structure uniforme. • La température de l'objet et ambiante ne doit pas être inférieure à 5°C. • Temps ouvert pour structurer: 10 - 20 minutes • Séchage: sec au toucher après 8 - 12 heures • Nettoyer les outils à l'eau, directement après l'emploi. • Ne pas utiliser du matériau de différents lots sur une même surface!
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> • Bien fermé, à l'abri du gel • Température de stockage: inférieure à 30°C • Protéger de la lumière directe du soleil, ne pas exposer à la lumière. • Limite de conservation 12 mois.
Notes	<ul style="list-style-type: none"> • Lors des travaux à exécuter, les recommandations, directives, normes et réglementations avec les notices pertinentes et les règles générales de la technique doivent être prises en compte. Nous ne pouvons pas agir sur les diverses conditions météorologiques, de surface et d'objet. • Les recommandations écrites et verbales en matière de technique d'application que nous transmettons pour assister l'acheteur ou l'utilisateur sont de nature indicative et ne représentent ni un rapport juridique contractuel ni une obligation accessoire liée au contrat d'achat. Les informations et recommandations de la notice technique se réfèrent à l'objectif d'utilisation normal. Avec la publication de cette notice technique, toutes les éditions précédentes sont annulées. D'autres informations sont incluses dans la fiche de données de sécurité.

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

SAKRET Enduit au pinceau et au rouleau BM-SRP

Enduit de finition en dispersion en marbre italien appliqué à la machine et résistant à l'usure



Livraison Enduit au pinceau et au rouleau BM-SRP				
Optique / couleur	la Consommation de Matières			EAN / GTIN
blanc	ca. 0,7 - 1,0 kg/m ² /mm	20 kg Seau	24 Pièce sur palette	7640151724719