

SAKRET Subito 08 SUB 08



Béton spécial à prise rapide et facile à travailler pour la réalisation de travaux de bétonnage généraux, de petites fondations, etc.



Application	<ul style="list-style-type: none">• Pour intérieur et extérieur• Pour sol
Aptitude	<ul style="list-style-type: none">• Pour des travaux de bétonnage en général, petit fondements, dalles et réparations de béton.• Convient pour toutes les constructions de béton où un durcissement rapide est exigé.
Traits	<ul style="list-style-type: none">• Mise en œuvre facile grâce aux granulats ronds• Durcissant rapidement• Résiste au gel• 100% Suisse• Résiste au vieillissement
Base Matérielle	<ul style="list-style-type: none">• Granulats normalisés et homologués,• Ciment spécial,• Additifs pour une meilleure mise en œuvre.

SAKRET Subito 08 SUB 08



Béton spécial à prise rapide et facile à travailler pour la réalisation de travaux de bétonnage généraux, de petites fondations, etc.

Données techniques	
Granulation	0–8 mm Matériel rond
Eau de gâchage	0,075 l/kg
Température de mise en œuvre	5–30 °C (Température de l'air, de l'objet et du matériau)
Temps de mise en œuvre ouvert	env. 15–20 minute(s)
Résistance à la compression après 2 heures	≥ 8 N/mm ²
Résistance à la compression après 8 heures	≥ 15 N/mm ²
Résistance à la compression après 24 heures	≥ 25 N/mm ²
Résistance à la compression après 28 jours	≥ 45 N/mm ²
Consommation de matière	env. 2 kg/m ² /mm Mortier sec
Préparation de la Surface	
	<ul style="list-style-type: none"> • Lors de la fabrication du béton, n'utiliser que des coffrages non ou faiblement absorbants. • Pour le béton armé, veiller à un recouvrement suffisant de l'armature (écarteurs). • Pour les éléments de construction de grande surface, respecter les distances entre les joints. • Prétraiter suffisamment les coffrages avec un agent de démoulage approprié. • Respecter l'épaisseur d'application minimale de 6 cm. • Le béton ou le support doit être solide, porteur et exempt de fissures. • Les couches superficielles peu résistantes et les couches de séparation (saleté, poussière, graisse, huile, restes de peinture, etc.) doivent être éliminées sans laisser de résidus. • Les supports denses et/ou lisses, les boues de ciment et les couches superficielles non portantes doivent être enlevés ou rendus rugueux.
Traitement	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mélanger dans un récipient propre avec de l'eau courante propre et froide sans grumeau et dans une consistance apte à la mise en œuvre. • Temps de mélange env. 1 minute. • Ajout d'eau selon la plage de consistance, env. 1,875 l d'eau pour 25 kg de Subito 08 - béton. • Verser le béton de manière homogène dans le coffrage et le compacter. • Ne pas recouvrir les joints de dilatation avec du béton. • Utiliser le béton mélangé dans un délai de 15 à 20 minutes. <p>Lire et appliquer la fiche technique et les règles généralement acceptées de la technique!</p>
Postcure	
	<ul style="list-style-type: none"> • Protéger d'une dessiccation trop rapide et des influences météorologiques comme le soleil, le vent, la pluie battante et le gel (par ex. en plaçant un film ventilé, des sacs de jute ou en arrosant d'eau). Nettoyer immédiatement à l'eau les récipients, les outils, etc. Après durcissement, le nettoyage exige un traitement mécanique.

SAKRET Subito 08 SUB 08



Béton spécial à prise rapide et facile à travailler pour la réalisation de travaux de bétonnage généraux, de petites fondations, etc.

Stockage	<ul style="list-style-type: none"> • À l'abri des intempéries sur des palettes en bois, au frais et au sec • Les contenants ouverts doivent être immédiatement fermés et utilisés dans un délai très court. • Les paquets non ouverts se conservent 12 mois à partir de la date de fabrication lorsqu'ils sont stockés de manière conforme.
Disposition	<ul style="list-style-type: none"> • Résidus de produits (durcis) sous le code des déchets (AVV) 17 09 04 - déchets de construction et de démolition mélangés (sans mercure, BPC et substances dangereuses).
Notes	<ul style="list-style-type: none"> • Un sac suffit pour environ 12,5 l de béton frais • Mélanger uniquement avec de l'eau propre, sans autre additif. • Les données techniques se réfèrent en principe à +20 °C et 50% d'humidité relative. • Les températures plus basses prolongent les valeurs indiquées, les températures plus élevées les raccourcissent. • Protéger le produit en cours de prise des rayons directs du soleil, des courants d'air, du gel et des températures trop élevées (> +30 °C) et trop basses (< +5 °C). • Le produit qui a déjà fait sa prise ne doit pas être dilué ultérieurement avec de l'eau. • Conserver hors de portée des enfants. • Pour de plus amples informations, se référer à la fiche de données de sécurité sur l'internet à l'adresse www.sakret.ch

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison Subito 08 SUB 08		
Optique / couleur		EAN / GTIN
gris	25 kg Sac 42 Sac sur palette	7640151720056