

SAKRET Trasskalkputz TKP



Restaurierung- Putzmörtel für die Denkmalpflege

- CS II-Wcl / DIN EN 998-7




Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Wand 																
Eignung	<p>SAKRET Trasskalkputz TKP ist eine Komponente des SAKRET Sanierputzsystems als:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterputz auf historischem Naturstein- und Ziegelmauerwerk. • Innenputz für Keller und Feuchträume. 																
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Erhöhte Abriebfestigkeit • Hohes Standvermögen • Filzbar • Verarbeitung mit Maschine oder von Hand 																
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none"> • Genormte/ zugelassene Bindemittel - DIN 197 • Kalk- DIN EN 459 • Ausgesuchte Gesteinskörnung - DIN EN 73739 • Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften 																
Technische Daten	<table border="1"> <tr> <td>Körnung</td> <td>ca. 0–1,25 mm</td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungstemperatur</td> <td>5–30 °C (Luft-, Objekt- und Material)</td> </tr> <tr> <td>Druckfestigkeit nach 28 Tagen</td> <td>> 1,5 N/mm² CS II nach 28 Tagen</td> </tr> <tr> <td>Wasserbedarf</td> <td>ca. 0,22 l/kg</td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungszeit</td> <td>ca. 1,5 Stunde(n)</td> </tr> <tr> <td>Ergiebigkeit pro Einheit</td> <td>ca. 0,733 l/kg</td> </tr> <tr> <td>Materialverbrauch</td> <td>ca. 1,43 kg/m²/mm Putzfläche</td> </tr> <tr> <td>Brandverhalten DIN 4102-1</td> <td>A1 (nicht brennbar)</td> </tr> </table>	Körnung	ca. 0–1,25 mm	Verarbeitungstemperatur	5–30 °C (Luft-, Objekt- und Material)	Druckfestigkeit nach 28 Tagen	> 1,5 N/mm ² CS II nach 28 Tagen	Wasserbedarf	ca. 0,22 l/kg	Verarbeitungszeit	ca. 1,5 Stunde(n)	Ergiebigkeit pro Einheit	ca. 0,733 l/kg	Materialverbrauch	ca. 1,43 kg/m ² /mm Putzfläche	Brandverhalten DIN 4102-1	A1 (nicht brennbar)
Körnung	ca. 0–1,25 mm																
Verarbeitungstemperatur	5–30 °C (Luft-, Objekt- und Material)																
Druckfestigkeit nach 28 Tagen	> 1,5 N/mm ² CS II nach 28 Tagen																
Wasserbedarf	ca. 0,22 l/kg																
Verarbeitungszeit	ca. 1,5 Stunde(n)																
Ergiebigkeit pro Einheit	ca. 0,733 l/kg																
Materialverbrauch	ca. 1,43 kg/m ² /mm Putzfläche																
Brandverhalten DIN 4102-1	A1 (nicht brennbar)																

SAKRET Trasskalkputz TKP



Restaurierung- Putzmörtel für die Denkmalpflege

Untergrundvorbereitung	Der Putzgrund muss fest, sauber, tragfähig, frostfrei und trocken sein. Minderfeste Oberflächenschichten, Staub, lose Teile, Schalwachsrückstände, Farbreste u.ä. entfernen. Für neuartige Putzgründe gelten die diesbezüglichen Verarbeitungsvorschriften der Hersteller. Putzgrundprüfung/-vorbereitung sowie Putzausführung stets entsprechend VOB/C-ATV-DIN 78350 und DIN 78550 vornehmen.
Verarbeitung	Von Hand oder mit gängigen Putzmaschinen zu verarbeiten. Mindestputzdicke von 70 mm nicht unterschreiten. Einlagige Putzdicken von mehr als 20 mm sind nicht zu empfehlen. Der Wasserbedarf ist auf die jeweils gewünschte, verarbeitungsgerechte Konsistenz einzustellen. Es gelten die Bestimmungen der gültigen DIN 78550.
Nachbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> • Vor zu schneller Austrocknung und Witterungseinflüssen wie Sonne, Wind, Schlagregen und Frost schützen.
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Witterungsgeschützt, auf Holzrosten kühl und trocken. Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit aufbrauchen. • Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 6 Monate ab Herstellungsdatum. • Chromatarm gemäß Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH)GISCODE ZP 1
Entsorgung	Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle entsorgen.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Tieferen Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. • Das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen sowie zu hohen(> 30°) und zu niedrigen(< 5°C) Temperaturen schützen. • Ansteifenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren. • Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien, Normen und Regelwerke, sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. • Wir empfehlen insbesondere die folgenden Regelwerke zu beachten: DIN 18550, 18350 und die DIN EN 998-1.
Gefahrenhinweise	<p>GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm gem. Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH)</p> <p>Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden.</p> <p>Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung in Übereinstimmung mit nationalen Vorschriften zuführen.</p>
 Gefahr	

SAKRET Trasskalkputz TKP



Restaurierung- Putzmörtel für die Denkmalpflege

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Trasskalkputz | TKP

Farbe	EAN / GTIN		
grau	30 kg Sack	42 Sack auf Palette	4005813653364