

SAKRET Béton sec gâché sur place OB 08

Béton sec à base de ciment, à durcissement hydraulique



- C30 / 37 conformément à SN EN 206



Application		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour intérieur et extérieur • Pour sol 	
Aptitude		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour la production de béton et de béton armé • Pour travaux de béton 	
Traits		
	<ul style="list-style-type: none"> • Peut être mis en œuvre manuellement ou mécaniquement • Mise en œuvre facile grâce aux granulats ronds • Résistant au gel et au vieillissement, • Pompable 	
Base Matérielle		
	<ul style="list-style-type: none"> • Ciment - SN EN 197 • Granulats - SN EN 12620 • Agrégats sélectionnés - DIN EN 13139 • Adjuvants et additifs pour améliorer les propriétés de mise en œuvre 	
Données techniques		
	Granulation	0–8 mm Granulats ronds
	Température de mise en œuvre	5–30 °C (température de l'air, de l'objet et du matériau)
	Résistance à la compression	≥ 37 N/mm ² Etallement 55 cm masse
	Consommation d'eau	env. 0,06 l/kg
	Temps de mise en œuvre	env. 1 heure(s)
	Praticabilité	après env. 3 jour(s)
	Capacité de charge complète	après env. 28 jour(s)
	Rendement par unité	0,5 l/kg
	Consommation de matière	env. 2 kg/m ² /mm Mortier sec
	Classe de Matériaux de Construction DIN 4102-1	A1 (non inflammable)

SAKRET Béton sec gâché sur place OB 08



Béton sec à base de ciment, à durcissement hydraulique

Préparation de la Surface	<p>Pour la réalisation de béton:</p> <ul style="list-style-type: none"> • N'utiliser que des coffrages non absorbants ou légèrement absorbants • Pour le béton armé, s'assurer d'une couverture suffisante de l'armature (écarteurs). • En cas d'éléments de construction de grande surface, faire attention à l'écartement des joints. • Prétraiter suffisamment les coffrages avec un agent anti-adhésion adapté. Respecter une épaisseur d'application minimale de 6 cm. <p>Béton:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le support doit être solide, stable et dénué de fissures. • Eliminer complètement les couches superficielles et de séparation moins solides (salerie, poussière, graisse, huile, résidus de peinture, etc.). • Les supports denses et/ou lisses, les laitances et les couches de surface non portantes doivent être éliminés ou rendus rugueux.
Traitement	<ul style="list-style-type: none"> • Mélanger dans un récipient propre avec de l'eau courante propre et froide sans grumeau et dans une consistance apte à la mise en œuvre. • L'ajout d'eau dépend de la consistance. • Appliquer le béton de manière homogène dans le coffrage et compacter. Ne pas recouvrir les joints de dilation avec du béton.
Postcure	<ul style="list-style-type: none"> • Protéger contre le dessèchement trop rapide et les intempéries telles que le soleil, le vent, la pluie battante et le gel (p. ex. avec un film ventilé, des sacs de jute humides ou en pulvérisant de l'eau).
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> • À l'abri des intempéries, sur des palettes en bois, au frais et au sec. • Les contenants ouverts doivent être immédiatement fermés et utilisés dans un délai très court. • Les paquets non ouverts peuvent être conservés pendant 12 mois à partir de la date de fabrication s'ils sont stockés de manière conforme (date de fabrication: voir étiquette sur le conditionnement). • Pauvre en chromate conformément à la directive 2003 / 53 / CE, GISCODE ZP1.
Disposition	<ul style="list-style-type: none"> • Les résidus de produits durcis doivent être éliminés sous le code de déchet (AVV) 17 09 04 - déchets de construction et de démolition mélangés (sans mercure, sans PCB et sans substances dangereuses).
Notes	<ul style="list-style-type: none"> • Les données techniques se réfèrent généralement à une température de +20 °C et à une humidité d'air relative de 50%. • Des températures plus basses prolongent la durée, des températures plus élevées raccourcissent les valeurs indiquées. • Lors de la prise, le produit doit être protégé des rayons directs du soleil, des courants d'air, du gel et des températures élevées (> +30 °C) et des températures basses (< 5 °C). • Ne pas diluer ensuite avec de l'eau un produit déjà durci. • Conserver hors de portée des enfants. • Autres indications: voir Fiche de données de sécurité sur www.sakret.ch
Certificat de Test / Approbation	I_21.02.2018_OB8

SAKRET Béton sec gâché sur place OB 08

Béton sec à base de ciment, à durcissement hydraulique



Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison Béton sec gâché sur place | OB 08

Optique / couleur	EAN / GTIN		
gris	25 kg Sac	42 Pièce sur palette	7640151725013
gris	1 t en vrac	15 t dans le silo	7640151771010
gris	1 t en vrac	1 t dans le grand sac	7640151708085