



SAKRET Béton sec gâché sur place OB 16

Béton sec à base de ciment, à durcissement hydraulique

- C30 / 37 conformément à SN EN 206



Application	<ul style="list-style-type: none"> • Pour intérieur et extérieur • Pour sol 																							
Aptitude	<ul style="list-style-type: none"> • Pour la production de béton et de béton armé • Pour travaux de béton 																							
Traits	<ul style="list-style-type: none"> • Peut être mis en œuvre manuellement ou mécaniquement • Mise en œuvre facile grâce aux granulats ronds • Résistant au gel et au Vieillissement, • Pompable 																							
Base Matérielle	<ul style="list-style-type: none"> • Ciment - SN EN 197 • Granulats - SN EN 12620 • Agrégats sélectionnés - DIN EN 13139 • Adjuvants et additifs pour améliorer les propriétés de mise en œuvre 																							
Données techniques	<table border="1"> <tr> <td>Consommation de matière</td> <td>env. 2 kg/m²/mm Mortier sec</td> </tr> <tr> <td>Granulation</td> <td>0-16 mm Granulats ronds</td> </tr> <tr> <td>Température de mise en œuvre</td> <td>5-30 °C (température de l'air, de l'objet et du matériau)</td> </tr> <tr> <td>Résistance à la compression</td> <td>≥ 37 N/mm² Etalement 55 cm masse</td> </tr> <tr> <td>Masse volumique humide</td> <td>2218 kg/m³</td> </tr> <tr> <td>Consommation d'eau</td> <td>env. 0,06 l/kg</td> </tr> <tr> <td>Temps de mise en œuvre</td> <td>env. 1 heure(s)</td> </tr> <tr> <td>Praticabilité</td> <td>après env. 3 jour(s)</td> </tr> <tr> <td>Capacité de charge complète</td> <td>après env. 28 jour(s)</td> </tr> <tr> <td>Rendement par unité</td> <td>0,5 l/kg</td> </tr> <tr> <td>Classe de Matériaux de Construction DIN 4102-1</td> <td>A1 (nicht brennbar)</td> </tr> </table>		Consommation de matière	env. 2 kg/m ² /mm Mortier sec	Granulation	0-16 mm Granulats ronds	Température de mise en œuvre	5-30 °C (température de l'air, de l'objet et du matériau)	Résistance à la compression	≥ 37 N/mm ² Etalement 55 cm masse	Masse volumique humide	2218 kg/m ³	Consommation d'eau	env. 0,06 l/kg	Temps de mise en œuvre	env. 1 heure(s)	Praticabilité	après env. 3 jour(s)	Capacité de charge complète	après env. 28 jour(s)	Rendement par unité	0,5 l/kg	Classe de Matériaux de Construction DIN 4102-1	A1 (nicht brennbar)
Consommation de matière	env. 2 kg/m ² /mm Mortier sec																							
Granulation	0-16 mm Granulats ronds																							
Température de mise en œuvre	5-30 °C (température de l'air, de l'objet et du matériau)																							
Résistance à la compression	≥ 37 N/mm ² Etalement 55 cm masse																							
Masse volumique humide	2218 kg/m ³																							
Consommation d'eau	env. 0,06 l/kg																							
Temps de mise en œuvre	env. 1 heure(s)																							
Praticabilité	après env. 3 jour(s)																							
Capacité de charge complète	après env. 28 jour(s)																							
Rendement par unité	0,5 l/kg																							
Classe de Matériaux de Construction DIN 4102-1	A1 (nicht brennbar)																							



SAKRET Béton sec gâché sur place OB 16

Béton sec à base de ciment, à durcissement hydraulique

Préparation de la Surface

Pour la réalisation de béton:

- N'utiliser que des coffrages non absorbants ou légèrement absorbants
- Pour le béton armé, s'assurer d'une couverture suffisante de l'armature (écarteurs).
- En cas d'éléments de construction de grande surface, faire attention à l'écartement des joints.
- Prétraiter suffisamment les coffrages avec un agent anti-adhésion adapté. Respecter une épaisseur d'application minimale de 6 cm.

Béton:

- Le support doit être solide, stable et dénué de fissures.
- Eliminer complètement les couches superficielles et de séparation moins solides (salerie, poussière, graisse, huile, résidus de peinture, etc.).
- Les supports denses et/ou lisses, les laitances et les couches de surface non portantes doivent être éliminés ou rendus rugueux.

Traitement

- Mélanger dans un récipient propre avec de l'eau courante propre et froide sans grumeau et dans une consistance apte à la mise en œuvre.
- L'ajout d'eau dépend de la consistance.
- Appliquer le béton de manière homogène dans le coffrage et compacter. Ne pas recouvrir les joints de dilation avec du béton.



SAKRET Béton sec gâché sur place OB 16

Béton sec à base de ciment, à durcissement hydraulique

Postcure	<ul style="list-style-type: none"> Protéger contre le dessèchement trop rapide et les intempéries telles que le soleil, le vent, la pluie battante et le gel (p. ex. avec un film ventilé, des sacs de jute humides ou en pulvérisant de l'eau).
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> À l'abri des intempéries, sur des palettes en bois, au frais et au sec. Les contenants ouverts doivent être immédiatement fermés et utilisés dans un délai très court. Les paquets non ouverts peuvent être conservés pendant 12 mois à partir de la date de fabrication s'ils sont stockés de manière conforme (date de fabrication: voir étiquette sur le conditionnement). Pauvre en chromate conformément à la directive 2003 / 53 / CE, GISCODE ZP1.
Disposition	<ul style="list-style-type: none"> Les résidus de produits durcis doivent être éliminés sous le code de déchet (AVV) 17 09 04 - déchets de construction et de démolition mélangés (sans mercure, sans PCB et sans substances dangereuses).
Notes	<ul style="list-style-type: none"> Les données techniques se réfèrent généralement à une température de +20 °C et à une humidité d'air relative de 50%. Des températures plus basses prolongent la durée, des températures plus élevées raccourcissent les valeurs indiquées. Lors de la prise, le produit doit être protégé des rayons directs du soleil, des courants d'air, du gel et des températures élevées (> +30 °C) et des températures basses (< 5 °C). Ne pas diluer ensuite avec de l'eau un produit déjà durci. Conserver hors de portée des enfants. Autres indications: voir Fiche de données de sécurité sur www.sakret.ch

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison Béton sec gâché sur place OB 16				
Optique / couleur	la Consommation de Matières			EAN / GTIN
gris	ca. 2 kg/m ² /mm Trockenmörtel	1 t en vrac	15 t dans le silo	7640151771027
gris	ca. 2 kg/m ² /mm Trockenmörtel	1 t en vrac	1 Pièce sur palette	7640151716165