

SAKRET Mortier sec projeté SM 4 PS HTS

Mortier sec d'usine à base de ciment, très résistant au sulfate, à durcissement rapide



- conformément à SN EN 206 / C 30 / 37 / SC 2 / 3 / 4 / 5 / 6



Application	<ul style="list-style-type: none"> • Pour intérieur et extérieur • Pour mur et plafond
Aptitude	<ul style="list-style-type: none"> • Mélange prêt à l'emploi pour la production de mortier de • Pour le renforcement de béton et béton armé, pour consolidation de versants, construction de tunnels / exploitation de mines et sécurisation de fouilles • Pour le transport pneumatique avec le procédé de projection par voie sèche
Traits	<ul style="list-style-type: none"> • Prise accélérée • Imperméable à l'eau • Classe de matériaux de construction A, non combustible • Résistance élevée au sulfate (XA 2) • Résistance élevée au gel et au sel de dégel • Shotcrete Class SC 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Base Matérielle	<ul style="list-style-type: none"> • Adjuvants et additifs pour améliorer les propriétés de mise en œuvre • Liant normalisé / autorisé - SN EN 197 • Granulats minéraux normalisés/autorisés SN EN 12620

SAKRET Mortier sec projeté SM 4 PS HTS

Mortier sec d'usine à base de ciment, très résistant au sulfate, à durcissement rapide



Données techniques

Granulation	0–4 mm Sable rond
Résistance à la compression après 1 jour / 24 heures	≥ 15 N/mm ²
Résistance à la compression après 7 jours	40 N/mm ²
Résistance à la compression après 28 jours	55,9 N/mm ²
E-module dynamique	29617 N/mm ²
Densité apparente	2288 kg/m ³ après 28 jours
Température de mise en œuvre	5–30 °C
Consommation de matériau kg/m ² / mm Épaisseur de couche (VR 1a-5) Béton/béton projeté	env. 2,1 kg/m ² /mm kg/m ² /mm sans re- bond
Épaisseur de couche	15–100 mm
Concrete Corrosion due to chemical At- tack	XA2
Corrosion du Béton due à l'Attaque du Gel	XF3, XF4
Corrosion des Renforts par les Chloru- Corrosion des Renforts par Carbonata- tion	XD1 XC3

Préparation de la Surface

- Le support doit être solide et stable.
- La force de résistance à l'arrachement du support absorbant doit être de $\geq 1,5$ N/mm², elle doit être assurée par un prétraitement adapté.
- La poussière, les parties détachées, les efflorescences, les laitances et autres agents de séparation doivent être retirés du support.
- Le support doit être déblayé avec un procédé adapté (par exemple décapage au sable avec SAKRESIV) de façon à ce que les grains grossiers soient visibles en relief.
- Préhumidifier le support au moins 24 heures avant l'application du béton projeté. Avant l'application du béton projeté, le support doit être faiblement humide.

SAKRET Mortier sec projeté SM 4 PS HTS

Mortier sec d'usine à base de ciment, très résistant au sulfate, à durcissement rapide



Traitement	<ul style="list-style-type: none"> • Pour le transport pneumatique avec le procédé de projection par voie sèche • Approprié à toutes les machines de projection par voie sèche, telles que Aliva, Meynadier, Mader, Clever etc. Les indications des fabricants concernant l'air, l'eau et l'alimentation électrique doivent être respectées. • Non approprié à une application manuelle • Les règles suivantes doivent être observées lors de la réalisation de travaux de béton projeté: DIN 14487/18551 béton projeté, directive pour la protection et la réparation d'éléments de construction en béton, Comité allemand pour le béton armé, ATV DIN 18314, travaux de béton projeté, ATV DIN 18349, travaux de rénovation du béton, ZTV-ING • Pour de meilleurs résultats de pulvérisation (moins de rebond, compactage élevé), les buses doivent se situer à environ 1 mètre et l'angle de pulvérisation doit être de 90 degrés. • Le rebond dépend en outre du support, de l'angle de pulvérisation, de la distance de pulvérisation et de la technique de pulvérisation. • Ne doit pas être lissé ou abrasé. • En cas de doute, essayer sur des surfaces test.
Postcure	<ul style="list-style-type: none"> • Protéger d'un séchage trop rapide et des influences météorologiques comme le soleil, le vent, la pluie et le gel (par exemple avec un film ventilé, des sacs de jute humides ou une pulvérisation d'eau). • La durée du traitement ultérieur dépend des conditions météorologiques et des règlements pertinents, tels que la directive sur le traitement ultérieur de l'Association allemande du béton, Rili SIB et ZTV-ING.
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> • À l'abri des intempéries sur des palettes en bois, au frais et au sec • Les paquets non ouverts se conservent 6 mois à partir de la date de fabrication lorsqu'ils sont stockés de manière conforme • Pauvre en chromate conformément à la directive 2003 / 53 / CE, GISCODE ZP1. • Les contenants ouverts doivent être immédiatement fermés et utilisés dans un délai très court.
Disposition	<ul style="list-style-type: none"> • Résidus de produits (durcis) sous le code des déchets (AVV) 17 09 04 - déchets de construction et de démolition mélangés (sans mercure, BPC et substances dangereuses).
Notes	<ul style="list-style-type: none"> • Les données techniques se réfèrent généralement à une température de +20 °C et à une humidité d'air relative de 50 %. • Les températures inférieures augmentent les valeurs indiquées et les températures supérieures les diminuent. • Lors de la prise, protéger le produit des rayons du soleil, des courants d'air, du gel et des températures trop élevées (> +30°C) et trop basses (< +5°C). • Tenir hors de portée des enfants. • Autres indications : voir Fiche de données de sécurité sur www.sakret.ch

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

SAKRET Mortier sec projeté SM 4 PS HTS

Mortier sec d'usine à base de ciment, très résistant au sulfate, à durcissement rapide



Livraison Mortier sec projeté SM 4 PS HTS				
Optique / couleur	la Consommation de Matières			EAN / GTIN
gris	ca. 2,1 kg/m ² /mm ohne Rückprall	40 kg Sac	30 Sac sur palette	7640151721466
gris	ca. 2,1 kg/m ² /mm ohne Rückprall	1 t en vrac	15 t dans le silo	7640151760007