

SAKRET Mortier de jardin universel BM-UGM

Un mortier universel polyvalent pour différents domaines d'application



Application	<ul style="list-style-type: none"> • Pour intérieur et extérieur • Pour mur et sol
Aptitude	<ul style="list-style-type: none"> • pose de dalles de jardin et de passages • pose de bordures, puits et toutes sortes d'éléments de béton • jointoyer et maçonner des pierres de béton et pierres naturelles à l'extérieur • jointoyer des surfaces pavées soumises à des sollicitations légères à lourdes, de pierres naturelles et pierres de béton • jointoyer des pavés anciens et nouveaux • créer de travaux en béton de petite envergure • créer des revêtements de ciment de petite envergure
Traits	<ul style="list-style-type: none"> • utilisation universelle • utilisation plastique ou comme barbotine • résiste au gel • résiste aux intempéries • lisse • hydrofuge • mise en oeuvre facile • mise en oeuvre agréable et simple par granulats ronds • facile à nettoyer • durcissement normal
Base Matérielle	<ul style="list-style-type: none"> • Liant spécial en résine synthétique • Granulats minéraux sélectionnés - DIN EN 13139

SAKRET Mortier de jardin universel BM-UGM



Un mortier universel polyvalent pour différents domaines d'application

Données techniques générales													
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Consommation d'eau</td> <td>env. 0,16 l/kg plastisch</td> </tr> <tr> <td>Consommation d'eau</td> <td>env. 0,18 l/kg schlämmbar</td> </tr> <tr> <td>Temps de mise en œuvre</td> <td>env. 1 heure(s)</td> </tr> <tr> <td>Praticabilité</td> <td>après env. 24 heure(s)</td> </tr> <tr> <td>Capacité de charge</td> <td>env. 7 jour(s)</td> </tr> <tr> <td>Épaisseur de couche</td> <td>env. 10–40 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Consommation d'eau	env. 0,16 l/kg plastisch	Consommation d'eau	env. 0,18 l/kg schlämmbar	Temps de mise en œuvre	env. 1 heure(s)	Praticabilité	après env. 24 heure(s)	Capacité de charge	env. 7 jour(s)	Épaisseur de couche	env. 10–40 mm
Consommation d'eau	env. 0,16 l/kg plastisch												
Consommation d'eau	env. 0,18 l/kg schlämmbar												
Temps de mise en œuvre	env. 1 heure(s)												
Praticabilité	après env. 24 heure(s)												
Capacité de charge	env. 7 jour(s)												
Épaisseur de couche	env. 10–40 mm												
Données techniques: Consommation pour la maçonnerie													
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Consommation de matière</td> <td>env. 1,56 l/kg Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.</td> </tr> </tbody> </table>	Consommation de matière	env. 1,56 l/kg Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.										
Consommation de matière	env. 1,56 l/kg Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.												
Données technique: Consommation pour le jointement													
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Consommation de matière</td> <td>env. 1,56 l/kg Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.</td> </tr> </tbody> </table>	Consommation de matière	env. 1,56 l/kg Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.										
Consommation de matière	env. 1,56 l/kg Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.												
Données technique: Consommation pour la couverture													
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Consommation de matière</td> <td>env. 1,56 l/kg Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.</td> </tr> </tbody> </table>	Consommation de matière	env. 1,56 l/kg Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.										
Consommation de matière	env. 1,56 l/kg Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.												
Préparation													
	<ul style="list-style-type: none"> • En cas de pierres très absorbantes et/ou de conditions environnementales défavorables, un assèchement prématuré ou excessif du mortier doit être limité en humidifiant préalablement les pierres ou en adoptant d'autres mesures adaptées. • Éliminer complètement les couches superficielles et de séparation moins solides (par ex. saleté, poussière, graisse, huile, résidus de peinture, etc.). • Les pierres doivent être dénuées de gel et d'impuretés. • Les supports très denses et/ou lisses, les coulis de ciment et les couches de surfaces non solides doivent être éliminés ou rendus rugueux. <p>À prendre en compte pour le pavage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur les surfaces pratiquées par des véhicules et donc exposées à des sollicitations plus élevées, les pavés sont posés dans un lit de mortier suffisamment portant et drainable (comme un mortier de pose de pavages). • Pour garantir une bonne adhésivité, une profondeur de joint d'au moins 4 cm doit être respectée. • La surface à traiter doit être préalablement humidifiée avec soin pour que le pavé ne soit pas absorbant au moment de l'application du produit. 												

SAKRET Mortier de jardin universel BM-UGM



Un mortier universel polyvalent pour différents domaines d'application

Traitement	<ul style="list-style-type: none"> • Mélanger le contenu du sac avec de l'eau du robinet propre dans un récipient de mélange propre, sans grumeaux et homogène. • En cas de mise en oeuvre manuelle, il est recommandé d'utiliser une perceuse ou un malaxeur à spirale ou à double disque d'environ 600 tr/min. • Ajouter de l'eau en fonction de la plage de consistance (voir les spécifications techniques à cet égard) • S'assurer que le mortier est mis en oeuvre dans les 1 heures. • Mettre en oeuvre le Sakret Mortier de jardin universel en fonction de l'application. • La température de mise en oeuvre est de +5 °C à +30 °C. <p>À prendre en compte pour le pavage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Étaler la masse sur la surface pré-humidifiée et appliquer sur les joints à l'aide d'un racloir en caoutchouc • Lors de la prise, maintenir la surface humide avec un brouillard de pulvérisation. • Essayer sur des surfaces test.
Postcure	<ul style="list-style-type: none"> • Protéger le mortier frais durant les premiers jours des conditions météorologiques comme le soleil, le vent et le gel. • Un traitement ultérieur humide du mortier pris assure le parfait durcissement. <p>À prendre en compte pour le pavage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Après la prise du matériau (il n'est plus possible d'enfoncer le matériau dans le joint avec le doigt), mouiller la surface, la nettoyer avec un balai dur (brosse), puis une nouvelle fois intensément après un temps d'attente d'environ 10 minutes.
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> • à l'abri des intempéries • sur des palettes en bois, au frais et au sec • fermer immédiatement les récipients ouverts.
Disposition	<ul style="list-style-type: none"> • Éliminer les résidus de produits durcis sous le code de déchet 17 09 04 comme déchets courants de construction et de démolition. • Vider complètement l'emballage. Il sera recyclé.
Notes	<ul style="list-style-type: none"> • Les caractéristiques techniques se réfèrent à +20 °C et 50% d'humidité relative • Les températures inférieures augmentent les valeurs indiquées, les températures supérieures les diminuent. • Lors de la prise, protéger le produit du rayonnement direct du soleil, des courants d'air, du gel et des températures trop élevées (> +30 °C) et trop basses (< +5 °C). • Des différences de couleurs peuvent avoir lieu en raison par ex. de différences de degré d'humidité des sous-constructures et du mortier de jointolement ou de l'environnement. • Pour des différences de couleur comme celles-ci ou semblables dans le réseau de joints créé, nous n'assumons aucune garantie. • En fonction de la qualité des pierres, un voilage peut se produire après le jointolement. • Ne pas diluer à nouveau avec de l'eau le mortier pris. • Nettoyer immédiatement à l'eau les récipients, les outils, etc. car après durcissement le nettoyage exige un traitement mécanique • Conserver hors de la portée des enfants. • Autres indications: voir la fiche de données de sécurité sur www.sakret.ch

SAKRET Mortier de jardin universel BM-UGM



Un mortier universel polyvalent pour différents domaines d'application

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison Mortier de jardin universel | BM-UGM

Optique / couleur	la Consommation de Matières	EAN / GTIN		
gris	ca. 1,56 kg/m ² /mm	20 kg Sac	42 Sac sur palette	7640151717001