

SAKRET Primaire universel UG

Primaire en dispersion aqueuse, hautement concentré, sans solvant



Application		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour intérieur et extérieur • Pour mur et sol 	
Aptitude		
	répond aux exigences de la directive VOC (Decopaint) Comme couche d'accrochage pour réguler le comportement d'absorption sur supports minéraux Comme préparation du support pour étanchéité ultérieure	
Traits		
	légère odeur sans solvant liant la poussière 1 composant améliore l'adhésivité résistant au gel à l'état durci réduit la montée de bulles d'air du support évite une déshydratation trop rapide	
Base Matérielle		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kunststoffdispersion auf Acrylatbasis 	
Données techniques		
	Praticabilité	après env. 4–6 heure(s) bei Holzuntergründen: nach ca. 16 Stunden
	Temps de séchage 1. Couche 1	env. 2 heure(s) bis finger trocken und klebfrei
	Température de mise en œuvre	5–25 °C
	Résistance aux températures	-25–80 °C
	Consommation de matière	env. 0,2–0,3 l/m ²

SAKRET Primaire universel UG

Primaire en dispersion aqueuse, hautement concentré, sans solvant



Dilution

Holzuntergründe	unverdünnt
Glatte, geflügelgeglättete Zementstriche, Betonfertigteile und Rohbetondecken	1:1
Rohbeton und Sohlen Gipskartonplatten und Gipsputze	1:2
Normal saugende, zementgebundene Untergründe	1:2
Stark saugenden, zementgebundene Untergründe* abgesandeter	1:3

*Bei extrem stark saugenden Untergründen kann es notwendig sein den Untergrund 2-malig zu grundieren. Der erste Auftrag erfolgt im Mischungsverhältnis 1:5 und der 2. Auftrag 1:2.

Préparation de la Surface

- Der Untergrund muss fest, trocken sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten, Rissen und trennenden Substanzen sein. Extrem dichte oder glatte Untergründe, Zementschlämme, Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) müssen entfernt und/oder aufgeraut werden (z. B. Blastrac-Verfahren).
- In Zweifelsfällen Probeflächen anlegen und/oder ggf. Beratung bei SAKRET anfordern.

Traitement

- Das Material wird aufgeschüttelt und in einem sauberen Gefäß homogen entsprechend der oben genannten Tabelle mit kaltem, sauberem Leitungswasser verdünnt. Die Grundierung wird mit einer Lammfellrolle oder einem Besen auf den vorbereiteten Untergrund aufgebracht. Beim Aufbringen ist eine Pfützenbildung unbedingt zu vermeiden
- Nach dem Auftrag ist eine Abluftzeit von ca. 2h einzuhalten bis die Grundierung fingertrocken ist.

Postcure

- Das trocknende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Frost, Schlagregen sowie zu hohen (>25°C) und zu niedrigen (<5°C) Temperaturen schützen

SAKRET Primaire universel UG

Primaire en dispersion aqueuse, hautement concentré, sans solvant



Stockage	<ul style="list-style-type: none"> • Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern. • Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung 18 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. • Angebrochene Gebinde sind sofort nach dem Gebrauch zu verschließen und das Material ist innerhalb kürzester Zeit aufzubrauchen.
Disposition	<ul style="list-style-type: none"> • Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. • Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/ Altlacke abgeben. • Eintrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben bzw. als Hausmüll entsorgt werden, AVV- Abfallschlüssel Nr. 080112.
Consignes de Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Augenkontakt und längerfristiger Hautkontakt vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. • Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Notes	<ul style="list-style-type: none"> • Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. • Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken. • Spritzer auf allen Arten von Oberflächen sofort mit Wasser abwaschen.

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison Primaire universel UG				
Optique / couleur	la Consommation de Matières			EAN / GTIN
jaune	nach Bedarf	5 l Boîte	60 Pièce sur palette	4005813606698
jaune	ca. 0,2 - 0,3 l/m ²	20 l Boîte	30 Pièce sur palette	4005813606704