

# SAKRET Mastic tout usage rapide BM-US

Zementgebundener, schnell erhärtender Universalspachtel



<b>Application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour intérieur et extérieur</li> <li>• Pour mur, plafond et sol</li> </ul>
<b>Aptitude</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Glätten und Ausbessern von Zementestrichen, Zementputzen, Betonflächen oder Mauerwerk (außer Porenbeton) vor der Verlegung von Fliesen- und Plattenbelägen und zum Ausbessern von Treppenstufen.</li> <li>• Zum Verfüllen von Ausbrüchen, Löchern sowie kleineren Reparaturarbeiten.</li> <li>• Zur Herstellung von Gefällespachtelungen.</li> </ul>
<b>Traits</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schichtdicke 3 - 30 mm</li> <li>• Begehbar nach ca. 3 Stunden</li> <li>• Staubreduziert</li> <li>• Kunststoffvergütet</li> <li>• Spannungsarm</li> <li>• Leicht verarbeitbar</li> <li>• Früh begehbar und belegreif</li> <li>• Auf Flächenheizungen geeignet</li> </ul>
<b>Base Matérielle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Genormte/ zugelassene Bindemittel</li> <li>• Ausgesuchte Gesteinskörnung - DIN EN 13139</li> <li>• Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften</li> </ul>

# SAKRET Mastic tout usage rapide BM-US

Zementgebundener, schnell erhärtender Universalspachtel



## Données techniques

Température de mise en œuvre	5–25 °C
Consommation d'eau	env. 0,19 l/kg
Temps de mise en œuvre	env. 30 minute(s)
Praticabilité	après env. 24 heure(s)
Recouvrabilité	après env. 24 heure(s)
Capacité de charge complète	après env. 28 jour(s)
Rendement par unité	env. 0,63 l/kg
Consommation de matière	env. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm
Épaisseur de couche	3–30 mm

## Préparation de la Surface

Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig und frei von Rissen und Ausblühungen sein und darf keinen Verformungen unterliegen. Minderfeste oder nicht tragfähige Oberflächenschichten, extrem dichte und oder glatte Untergründe, Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. Ä.) müssen rückstandslos entfernt werden. Ebenfalls ist darauf zu achten, dass der Untergrund gipsfrei sein muss. Der Untergrund ist auf seine Wasseraufnahme (z.B. mit einer Wasserflasche) und Festigkeit (z.B. mit einem Hammer) zu prüfen.

Vorab aufgebrauchte Unterputze, Spachtelmassen und dgl. müssen durchgetrocknet/ durchgehärtet, lotrecht und planeben sein. Bei ungewöhnlichen, neuartigen oder unbekanntem Untergründen oder Belägen, empfiehlt sich das Anlegen einer Musterfläche und es sind die Empfehlungen der Hersteller zu beachten.

Generell empfiehlt es sich, die Fläche vorab mit SAKRET Universalgrundierung im entsprechenden Verdünnungsgrad (die Angaben zum untergrundabhängigen Mischungsverhältnis entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Datenblatt) aufzubringen. Dieses gilt insbesondere für mittel bis stark saugende Untergründe, da die Grundierung das Saugverhalten des Untergrundes reguliert und ein Aufbrennen des SAKRET Universalspachtels verhindert.

## Traitement

Zum Anmischen des Materials wird zuerst sauberes und kaltes Leitungswasser in ein sauberes Mischgefäß gegeben und danach das Material langsam eingestreut. Anschließend beides unter ständigem Rühren mit einem geeigneten Rührwerk klumpenfrei und homogen durchmischen. Empfohlen wird bei manueller Verarbeitung ein Rührgerät mit ca. 600 UPM mit Wendel- oder Doppelscheibenrührer. Nach der vorgegebenen Reifezeit (siehe technische Daten) muss der Frischmörtel noch einmal gründlich durchgemischt werden. Den Mörtel auf den vorbereiteten Untergrund mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. Spachtel oder Glättkelle) auftragen und danach gleichmäßig abziehen. Nach dem Anziehen des Mörtels kann die Oberfläche bei Bedarf abgerieben, nachgeglättet oder gefilzt werden. Bewegungs- oder Dehnfugen sowie elastische Anschlüsse an Einbauteile (z.B. Fensterbänke) dürfen nicht überspachtelt werden.

## Stockage

- Die Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern.
- Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung ca. 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. Herstellungsdatum siehe Gebindeaufdruck.
- Angebrochene Gebinde sofort nach dem Gebrauch gut verschließen und das Material innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.

# SAKRET Mastic tout usage rapide BM-US

Zementgebundener, schnell erhärtender Universalspachtel



<b>Disposition</b>	
	Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle entsorgen. Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.
<b>Notes</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.</li> <li>• Ansteifenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren. Für das Anmischen und Verarbeiten des Materials ist nur sauberes, rostfreies Werkzeug zu benutzen.</li> <li>• Keine weiteren Bestandteile, wie z.B. Zuschläge, Zusatzstoffe und Zusatzmittel darf dem Frischmörtel hinzu gegeben werden.</li> <li>• Gefäße und Werkzeuge sind sofort mit Wasser zu reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.</li> </ul>

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison Mastic tout usage rapide   BM-AZS			
Optique / couleur	EAN / GTIN		
gris	5 kg Sac	1 pièce(s)	4005813805046