

SAKRET Vollabrieb innen (Kunstharz) BM-VAi

Lösemittel- und weichmacherfreier, wasserverdünnbarer Kunstharzputz



Anwendung							
	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen • Für Wand 						
Eignung							
	<ul style="list-style-type: none"> • Gebrauchsfertiger, pastöser Innenputz, der als Deckputz in verschiedenen Strukturierungen Anwendung findet 						
Eigenschaften							
	<ul style="list-style-type: none"> • strapazierfähig • lösemittelfrei • maschinenverarbeitbar • wasserdampfdiffusionsoffen • geprüfte Qualität 						
Materialbasis							
	<ul style="list-style-type: none"> • Polymerdispersion • Marmorkörnungen • Marmormehle 						
Technische Daten							
	<table border="1"> <tr> <td>Körnung</td> <td>1,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungstemperatur</td> <td>≥ 5 °C</td> </tr> <tr> <td>Materialverbrauch</td> <td>ca. 1,8–2,3 kg/m² kg/m²</td> </tr> </table>	Körnung	1,5 mm	Verarbeitungstemperatur	≥ 5 °C	Materialverbrauch	ca. 1,8–2,3 kg/m ² kg/m ²
Körnung	1,5 mm						
Verarbeitungstemperatur	≥ 5 °C						
Materialverbrauch	ca. 1,8–2,3 kg/m ² kg/m ²						
Untergrundvorbereitung							
	<ul style="list-style-type: none"> • geeignet sind glatte Grundputze aller Art, Beton, Gipskarton und Faserzement • sauber, tragfähig, trocken und eben • Neuputze mindestens 3 Wochen trocknen lassen • danach Sakret Universal- Streichgrund auftragen • bei Altputzen Sakret Deckgrund/ Sicherheitsgrundierungen auftragen • bei Verarbeitung auf Gipskartonplatten diese unbedingt nach Herstellervorschriften grundieren (z.B. Sakret Tiefengrund LF-AF) um das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen aus dem Papier des Gipskartons zu vermeiden, Sakret Deckgrund/ Sicherheitsgrundierung auftragen 						

SAKRET Vollabrieb innen (Kunstharz) BM-VAi



Lösemittel- und weichmacherfreier, wasserverdünnbarer Kunstharzputz

Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Putz im Eimer kräftig aufrühren (möglichst Motorquirl), gegebenenfalls Verarbeitungskonsistenz durch Zugabe einer kleinen Menge Wasser einstellen • mit Edelstahltraufel auf Korngröße (auf 1,5-fache Kornstärke- Marmoran) aufziehen • mit Holz-, Plastik- oder Plexiglasreibtraufel strukturieren • stets nass in nass arbeiten • Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter +5°C • Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser • Trocknung: griffest nach 8-10 Stunden, Aushärtung nach ca. 2-4 Wochen (bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit) • Wichtig: Unterschiedliche Chargennummern nicht auf der gleichen Fläche verarbeiten
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern. • Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. • Angebrochene Gebinde sind sofort nach dem Gebrauch zu verschließen und innerhalb kürzester Zeit zu verarbeiten.
Entsorgung	<p>Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle zu entsorgen. In diesem Fall Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt. Unverarbeitetes Material im Originalgebinde ist nach Abfallschlüssel 08 01 12 zu entsorgen.</p>
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss • Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Vollabrieb innen (Kunstharz) BM-VAi				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
weiß	ca. 1,8 - 2,3 kg/m ²	25 kg Eimer	24 Stück auf Palette	7640151721718
weiß	ca. 1,8 - 2,3 kg/m ²	2 kg Eimer	140 Stück auf Palette	7640151721725