

# SAKRET Crépi ribé intérieur (silicate) VAI S

Enduit minéral à base de silicate



<b>Application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour intérieur</li> <li>• Pour mur</li> </ul>								
<b>Aptitude</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enduit intérieur pâteux prêt à l'emploi et utilisé comme enduit de finition dans différentes structures</li> </ul>								
<b>Traits</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Résistant à l'usure</li> <li>• Très blanc</li> <li>• Très couvrant</li> <li>• Sans solvant</li> <li>• Sans agent de conservation</li> <li>• Peut être mis en œuvre mécaniquement</li> <li>• Ouvert à la diffusion de la vapeur d'eau</li> <li>• Perméable au CO<sub>2</sub></li> <li>• Qualité certifiée</li> </ul>								
<b>Base Matérielle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silicate alcalin</li> <li>• Dispersion de polymères</li> <li>• Granulats de marbre</li> <li>• Poudres de marbre</li> </ul>								
<b>Données techniques</b>	<table border="1"> <tr> <td>Granulation</td> <td>1,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Température de mise en œuvre</td> <td>≥ 5 °C</td> </tr> <tr> <td>Teneur en COV</td> <td>&lt; 0,5 M.-%</td> </tr> <tr> <td>Consommation de matière</td> <td>env. 1,8–2,3 kg/m<sup>2</sup></td> </tr> </table>	Granulation	1,5 mm	Température de mise en œuvre	≥ 5 °C	Teneur en COV	< 0,5 M.-%	Consommation de matière	env. 1,8–2,3 kg/m <sup>2</sup>
Granulation	1,5 mm								
Température de mise en œuvre	≥ 5 °C								
Teneur en COV	< 0,5 M.-%								
Consommation de matière	env. 1,8–2,3 kg/m <sup>2</sup>								

# SAKRET Crépi ribé intérieur (silicate) VAI S



Enduit minéral à base de silicate

<b>Préparation de la Surface</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sont adaptés les supports minéraux lisses de tous types, béton, carton en plâtre et ciment de fibre</li> <li>• Les supports non adaptés sont par exemple les anciens enduits et peintures de dispersion, le béton cellulaire, les enduits de plâtre, les matériaux à base de bois, les pierres naturelles contenant du fer et du manganèse, les pièces en fer et en acier.</li> <li>• Propre, portant, sec et lisse</li> <li>• Laisser sécher les nouveaux enduits pendant au moins 3 semaines.</li> <li>• Appliquer ensuite Sakret primaire à enduire universel.</li> <li>• En cas d'enduits anciens, appliquer Sakret primaire couvrant/primaires de sécurité.</li> <li>• Pour une mise en œuvre sur du placoplâtre, appliquer impérativement une couche d'apprêt selon les instructions du fabricant (par ex. Sakret primaire de fond LF-AF).</li> <li>• Passer une couche de Sakret primaire couvrant/primaires de sécurité afin que les substances contenues dans le bois et provenant du papier du placoplâtre ne percent pas.</li> </ul>
<b>Traitement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remuer vigoureusement l'enduit dans un seau (si possible avec un mélangeur motorisé). Ajuster le cas échéant la consistance de mise en œuvre en ajoutant au maximum 2 % d'eau. Ne pas utiliser de mélangeurs en aluminium - risque de décoloration!</li> <li>• Talocher avec une truelle en acier inoxydable à la taille du grain.</li> <li>• Avec une lisseuse en bois, plastique ou plexiglas, structurer horizontalement, verticalement ou circulairement.</li> <li>• Toujours travailler humide sur humide.</li> <li>• Température d'objet et de mise en œuvre supérieure à +5°C</li> <li>• Nettoyage à l'eau des outils de travail immédiatement après usage</li> <li>• Séchage: sec au toucher après 8-10 heures, durcissement après environ 2-4 semaines (à 20°C et 65% d'humidité d'air relative)</li> <li>• Important: Ne pas mettre en œuvre différents numéros de lot sur la même surface.</li> </ul>
<b>Stockage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conserver à l'abri des intempéries sur des palettes en bois, au frais et au sec.</li> <li>• Les sacs non ouverts se conservent 12 mois à partir de la date de fabrication lorsqu'ils sont stockés de manière conforme.</li> <li>• Les sacs ouverts doivent être immédiatement refermés et utilisés dans un délai très court.</li> </ul>
<b>Disposition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau und Abbruchabfälle zu entsorgen. In diesem Fall Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.</li> <li>• Unverarbeitetes Material im Originalgebände ist nach Abfallschlüssel 08 01 12 zu entsorgen.</li> </ul>
<b>Consignes de Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respectez les consignes indiquées sur la fiche de données de sécurité.</li> <li>• Sakret enduit minéral à talocher intérieur est alcalin ! Porter une protection pour la peau et les yeux !</li> </ul>

# SAKRET Crépi ribé intérieur (silicate) VAI S



Enduit minéral à base de silicate

## Notes

- Pour la réalisation des travaux, les recommandations et directives pertinentes, les normes et fiches techniques, ainsi que les règles techniques reconnues doivent être prises en compte. Nous n'avons aucune influence sur les diverses conditions se rapportant aux intempéries, aux fonds et aux objets.
- Les conseils techniques d'application, écrits ou oraux, fournis à titre d'aide à l'acheteur ou au préposé à la mise en œuvre, sont sans engagement et ne représentent pas de relation contractuelle ou d'engagements secondaires au contrat d'achat. Les informations et les conseils contenus dans la fiche technique se rapportent à l'utilisation normalement prévue. Suite à la publication de la présente fiche technique, toutes les fiches antérieures perdent leur validité. Vous trouverez d'autres informations sur la fiche de données de sécurité.

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

## Livraison Crépi ribé intérieur (silicate) | VAI S

Optique / couleur	la Consommation de Matières			EAN / GTIN
blanc	ca. 1,8 - 2,3 kg/m <sup>2</sup>	25 kg Seau	24 Pièce sur palette	7640151723729