

SAKRET Wand- und Bodenspachtel WBS egalight



Standfester, kunststoffmodifizierter, leicht verarbeitbarer Werkrockenmörtel

Zum Abspachteln, Glätten und Ausbessern von Estrichen, Kalk- Zement- Putzen (PII), Zement- Putzen (Plii), Betonflächen oder Mauerwerk gemäss DIN EN 13813 CT-C16-F4



Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Wand und Boden
Eignung	<p>SAKRET Wand- und Bodenspachtel WBS egalight:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zum Abspachteln, Glätten und Ausbessern von Estrichen, Kalk-Zement-Putzen CSIII (PII), Zement-Putzen CSIV (Plii), Betonflächen oder Mauerwerk zur Aufnahme von Fliesen- oder Plattenbelägen. • eignet sich für den Ausgleich von Wandflächen in Schwimmbecken (jedoch nicht in Heil-, Thermal- oder Solebädern) • eignet sich als Hohlkehenspachtel • kann als Verbundestrich auf Balkonen ohne thermische Trennung einen positiven Beitrag zur Reduzierung der Wärmebrücken von der Balkonoberseite aus leisten.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Je nach Schichtdicke nach ca. 2 - 4 Stunden belegreif • Spannungsarm • Sehr geschmeidig, daher leicht verarbeitbar • Hydraulisch schnell abbindend • Kunststoffmodifiziert • Für Heizestriche geeignet • Erfüllt Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards: • EC 1 PLUS: emissionsgeprüftes Bauprodukt gemäß den Kriterien der GEV AgBB: erfüllt die Anforderungen nach dem Bewertungsschema des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none"> • Genormte/ zugelassene Bindemittel - DIN EN 197 • Ausgesuchte Gesteinskörnung - DIN EN 12139 • Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

SAKRET Wand- und Bodenspachtel WBS egalight



Standfester, kunststoffmodifizierter, leicht verarbeitbarer Werk trockenmörtel

Technische Daten	<table border="1"> <tr> <td>Reifezeit</td> <td>ca. 3 Minute(n)</td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungszeit</td> <td>ca. 20 Minute(n) bei +25°C</td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungstemperatur</td> <td>5–25 °C</td> </tr> <tr> <td>Begehbarkeit</td> <td>nach ca. 2 Stunde(n)</td> </tr> <tr> <td>Wasserbedarf</td> <td>ca. 0,17–0,21 l/kg</td> </tr> <tr> <td>Schichtdicke</td> <td>3–50 mm kleinflächig bis 100 mm</td> </tr> <tr> <td>Brandverhalten DIN EN 13501-1</td> <td>A1 (nicht brennbar) gemäss DIN EN 13501-1</td> </tr> </table>	Reifezeit	ca. 3 Minute(n)	Verarbeitungszeit	ca. 20 Minute(n) bei +25°C	Verarbeitungstemperatur	5–25 °C	Begehbarkeit	nach ca. 2 Stunde(n)	Wasserbedarf	ca. 0,17–0,21 l/kg	Schichtdicke	3–50 mm kleinflächig bis 100 mm	Brandverhalten DIN EN 13501-1	A1 (nicht brennbar) gemäss DIN EN 13501-1
Reifezeit	ca. 3 Minute(n)														
Verarbeitungszeit	ca. 20 Minute(n) bei +25°C														
Verarbeitungstemperatur	5–25 °C														
Begehbarkeit	nach ca. 2 Stunde(n)														
Wasserbedarf	ca. 0,17–0,21 l/kg														
Schichtdicke	3–50 mm kleinflächig bis 100 mm														
Brandverhalten DIN EN 13501-1	A1 (nicht brennbar) gemäss DIN EN 13501-1														
Untergrundvorbereitung	<p>Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig, frei von Rissen und verwindungssteif sein.</p> <p>Minderfeste und/oder nicht tragfähige Oberflächenschichten, extrem dichte und/oder glatte Untergründe, Zementschlämme, Trennschichten (z.B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u.ä.) müssen entfernt und/oder aufgeraut werden (z.B. Blastrac-Verfahren). Die Festigkeit bei Kalk-Zement-Putzen muss größer als 2,5 N/mm² sein. Beheizte Fussbodenkonstruktionen müssen vorab belegreif geheizt werden. An aufgehenden Bauteilen geeignete und entsprechend dimensionierte Randdämmstreifen anbringen, um Einspannungen zu vermeiden. Bewegungsfugen aus dem Unterbau sind bis in den Oberbelag zu übernehmen. In Zweifelsfällen Probeflächen anlegen, ggf. Beratung bei SAKRET anfordern.</p> <p>Die maximalen Feuchtigkeitsgehalte der jeweiligen Untergründe dürfen nicht überschritten werden.</p> <p>Untergründe sind unter Verwendung von geeigneter SAKRET Grundierung vorzustreichen. Ein Voranstrich wird empfohlen.</p> <p>Wandflächen im Schwimmbadbau mit SAKRET Universalgrundierung UG vorstreichen, SAKRET Flexfliesenkleber FFK gezahnt (8 mm Zahnung) als Haftbrücke aufziehen und 48 Stunden erhärten lassen.</p>														
Verarbeitung	<p>In einem sauberen Gefäss mit sauberem, kaltem Leitungswasserknollenfrei und in verarbeitungsgerechter Konsistenz an mischen.</p> <p>Empfohlen wird ein Rührgerät mit Wendel- oder Doppelscheibenrührer.</p> <p>Die Reifezeit (siehe Technische Daten) ist einzuhalten.</p> <p>Den Frischmörtel auf den vorbereiteten Untergrund als Kratzspachtelung vorziehen und anschließend mit einer Glättkelle aufziehen oder mit der Mauerkelle auswerfen und glatt abziehen.</p> <p>Nach Anziehen des Mörtels kann nach Bedarf gerieben, geglättet oder gefilzt werden. Vor einer eventuell erforderlichen Nachspachtelung muss die Oberfläche des SAKRET Wand- und Bodenspachtel egalight WBS egalight bereits angetrocknet sein und ein Voranstrich mit SAKRET Universalgrundierung UG 1:3 mit Wasser verdünnt, erfolgen. Die max. Schichtdicke darf dabei nicht überschritten werden.</p>														
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Witterungsgeschützt, auf Holzrosten kühl und trocken. • Angebrochene Gebinde sofort verschliessen. • Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 6 Monate ab Herstelldatum. • Chromatarm gemäss Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH) GISCODE ZP 1. 														

SAKRET Wand- und Bodenspachtel WBS egalight



Standfester, kunststoffmodifizierter, leicht verarbeitbarer Werk trockenmörtel

Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle entsorgen.
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Für Kinder unzugänglich aufbewahren. • Qualitätskontrolle: Unterliegt der ständigen Eigen- und Fremdüberwachung. Produktion und WPK sind gemäß DIN EN ISO 9001 zertifiziert.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °e und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Liefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. • Das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen sowie zu hohen (> 25 °e) und zu niedrigen (< 5 °e) Temperaturen schützen. • Ansteifenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren. • Bei Schichtdicken > 30 mm kann sich die Zeit bis zur Belegreife geringfügig verändern. • In feuchtigkeitsbelasteten Bereichen sind geeignete SAKRET Verbundabdichtungen aufzutragen. • Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien, Normen und Regelwerke, sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. • Wir empfehlen insbesondere die folgenden Regelwerke zu beachten: BEB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“, TKB-Merkblatt „Technische Beschreibung für die Verarbeitung von zementären Bodenspachtelmassen“, DIN 18352 und DIN 18365. • Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt im Internet unter http://www.sakret.ch
Gefahrenhinweise	<p>GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm gem. Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH)</p> <p>Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen.</p> <p>Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P261 Einatmen von Staub/ Aerosol vermeiden. P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.</p>



Gefahr

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

SAKRET Wand- und Bodenspachtel WBS egalight



Standfester, kunststoffmodifizierter, leicht verarbeitbarer Werk trockenmörtel

Lieferung Wand- und Bodenspachtel | WBS egalight

Farbe

EAN / GTIN

25 kg Sack 42 Sack auf Palette 4005813944721