

SAKRET Mastic mur et sol BM-WDS

Mastic fin et de remplissage lié au gypse



Application	<ul style="list-style-type: none"> • Pour intérieur • Pour mur et plafond 														
Aptitude	<ul style="list-style-type: none"> • Comme mastic de jointoiment pour panneaux de gypse et de fibres de gypse avec des bandes de jointoiment. • Pour le lissage et l'enduit de surfaces de murs et de plafonds portantes et absorbantes. • Pour le remplissage et le colmatage de trous, fissures, fentes, trous d'aération, etc. 														
Traits	<ul style="list-style-type: none"> • Durcissement très rapide • Bonne adhérence • Haut degré de remplissage, bonne stabilité • Ponçable • Mise en œuvre facile • Extensible jusqu'à presque zéro 														
Base Matérielle	<ul style="list-style-type: none"> • Gypse • Granulats minéraux sélectionnés - DIN EN 13139 • Adjuvants et additifs pour améliorer les propriétés de mise en œuvre 														
Données techniques	<table border="1"> <tr> <td>Consommation d'eau</td> <td>env. 0,6 l/kg</td> </tr> <tr> <td>Temps de maturation</td> <td>env. 2-4 minute(s)</td> </tr> <tr> <td>Temps de mise en œuvre</td> <td>env. 45 minute(s) vom Beginn des Einstreuens an</td> </tr> <tr> <td>Température de mise en œuvre</td> <td>5-25 °C</td> </tr> <tr> <td>Rendement par unité</td> <td>env. 1,11 l/kg</td> </tr> <tr> <td>Consommation de matière</td> <td>env. 0,9 kg/m²/mm</td> </tr> <tr> <td>Épaisseur de couche</td> <td>0-4 mm (auf der Fläche; punktuell auch >4 mm)</td> </tr> </table>	Consommation d'eau	env. 0,6 l/kg	Temps de maturation	env. 2-4 minute(s)	Temps de mise en œuvre	env. 45 minute(s) vom Beginn des Einstreuens an	Température de mise en œuvre	5-25 °C	Rendement par unité	env. 1,11 l/kg	Consommation de matière	env. 0,9 kg/m ² /mm	Épaisseur de couche	0-4 mm (auf der Fläche; punktuell auch >4 mm)
Consommation d'eau	env. 0,6 l/kg														
Temps de maturation	env. 2-4 minute(s)														
Temps de mise en œuvre	env. 45 minute(s) vom Beginn des Einstreuens an														
Température de mise en œuvre	5-25 °C														
Rendement par unité	env. 1,11 l/kg														
Consommation de matière	env. 0,9 kg/m ² /mm														
Épaisseur de couche	0-4 mm (auf der Fläche; punktuell auch >4 mm)														

SAKRET Mastic mur et sol BM-WDS



Mastic fin et de remplissage lié au gypse

Classe de Matériaux de Construction | A1 (nicht brennbar)
DIN EN 13501-1

Préparation de la Surface

- Le support doit être solide, à l'abri du gel, propre, résistant et exempt de fissures. Les couches superficielles peu résistantes ou instables, les couches de séparation (p. ex. saleté, poussière, graisse, huile, résidus de peinture, etc.) doivent être éliminées.
- Les supports à traiter doivent être enduits d'un primaire approprié.
- Pour les supports absorbants et sableux, cela peut être fait avec SAKRET couche de fond et seulement sur des supports faibles et non absorbants avec la SAKRET couche passivante rapide (Haftgrund schnell).
- Pour les supports ou matériaux de pose extrêmement absorbants, d'un nouveau type ou non standards, des essais doivent être effectués sur des surfaces d'essai.

Traitement

- Disperser lentement le SAKRET mastic pour murs et plafonds dans un récipient propre avec de l'eau froide propre du robinet et laisser tremper pendant 2 à 4 minutes environ. Mélanger ensuite le matériau de façon homogène et sans grumeaux à la main à l'aide d'une spatule ou mécaniquement à l'aide d'un fouet à moteur à rotation lente.
- La consistance peut être ajustée en changeant la quantité d'eau. Pour le remplissage des fissures, des trous, des joints, choisir une consistance plus ferme que pour l'enduit de surface.
- La mise en œuvre comme mastic fin s'effectue généralement sur la surface entre 0 et 4 mm d'épaisseur de couche. Appliquer le SAKRET mastic pour murs et plafonds à l'aide d'une truelle de lissage et lisser la surface.
- Pour éliminer les petites bavures, la surface du SAKRET mastic pour murs et plafonds peut être poncée après séchage.
- Lors de la mise en œuvre en tant que mastic de jointoiment, presser le matériau profondément dans le joint avec un outil approprié, p. ex. une spatule. Plusieurs couches de mastic peuvent être nécessaires jusqu'à l'obtention d'une surface plane. N'insérer la bande de jointoiment que lors de la deuxième opération.

Postcure

- Lors de la prise, protéger le produit de la lumière directe du soleil, des courants d'air et des températures élevées (> 25 °C) et basses (< 5 °C).
- Le ponçage, la peinture et les autres traitements ultérieurs ne doivent être effectués qu'après séchage complet.

Stockage

- Les emballages doivent être stockés dans un endroit frais et sec, sur des palettes en bois, à l'abri des intempéries.
- Les paquets non ouverts se conservent 12 mois à partir de la date de fabrication. Date de fabrication: voir l'étiquette du paquet.
- Les paquets ouverts doivent être fermés hermétiquement immédiatement et le produit doit être consommé dans un délai très court.

Disposition

- Éliminer les résidus de produits durcis contenant du gypse soit sous le code de déchet 17 08 02, soit comme déchets courants de construction et de démolition sous le code de déchet 17 09 04.
- Veuillez vider complètement l'emballage. Il sera recyclé.

SAKRET Mastic mur et sol BM-WDS



Mastic fin et de remplissage lié au gypse

Consignes de Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Porter les protections appropriées: gants, lunettes et masque • Conserver hors de portée des enfants. • Vous trouverez d'autres consignes de sécurité dans la fiche de données de sécurité, disponible sur Internet à l'adresse suivante www.sakret.ch
Notes	<ul style="list-style-type: none"> • Les données techniques se réfèrent à une température de +20 °C et à 50% d'humidité relative. Les températures inférieures augmentent les valeurs indiquées et les températures supérieures les diminuent. • Effectuer les travaux suivants de pose de papier peint ou de peinture selon les instructions du fabricant respectif pour le revêtement, y compris le pré-traitement. Les travaux de pose de papier peint ne doivent être effectués qu'avec des colles à base de méthylcellulose ou similaires. En principe, même après la pose de papier peint, l'application de résine synthétique et d'enduits cellulosiques, ainsi qu'après la peinture, s'assurer d'une bonne aération et d'un séchage suffisant. • N'utiliser que des outils propres en acier inoxydable pour le mélange et le traitement du matériau. • Ne pas mélanger avec des matériaux étrangers.

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison Mastic mur et sol BM-WDS			
Optique / couleur	la Consommation de Matières	EAN / GTIN	
blanc	ca. 0,9 kg/m ² /mm	5 kg Sac	120 Sac sur palette
			4005813624609