

SAKRET Zementputz ZP

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel



- gemäß SN EN 998-2 / SN EN 13892 / SN EN 10.15 - 12



Anwendung	<ul style="list-style-type: none">• Für innen und außen• Für Wand
Eignung	<ul style="list-style-type: none">• Als Außenputz im Sockelbereich, auf Kelleraußenwänden im Verbund mit Abdichtungen nach DIN 18195• Als Unterputz für Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren• Als Unterputz für Oberputze• Geeignet im Sockelbereich <p>Geeignete Untergründe:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mauerwerk DIN 1053• Beton (rau geschalt, saugend)
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Wasserabweisend• Handverarbeitbar• Hohe Festigkeit• Frostbeständig
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none">• Zement - SN EN 197• Ausgesuchte Zuschlagsstoffe - SN EN 13139• Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

SAKRET Zementputz ZP



Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel

Technische Daten	
Körnung	0–2 mm Kalksteinsand
Druckfestigkeit nach 28 Tagen	≥ 7 N/mm ² nach 28 Tagen
Verarbeitungstemperatur	5–30 °C
Nassrohdichte	2031 kg/m ³
Haftzugfestigkeit	0,2 N/mm ²
Biegezugfestigkeit	≥ 2,5 N/mm ²
Wasserbedarf	ca. 0,17 l/kg
Ergiebigkeit pro Einheit	ca. 0,6 l/kg
Materialverbrauch	ca. 0,6 kg/m ² /mm
Baustoffklasse, Brandverhalten DIN 4102-1	A1 (nicht brennbar)
Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> • Minderfeste Oberflächenschichten und Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) sind rückstandslos zu entfernen. • Untergrundprüfung / -vorbereitung sowie Putzausführung sind nach VOB / C-ATV - DIN 18350 und DIN V 18550 vornehmen. • Stark saugende Untergründe mit einem Vorspritzmörtel vollflächig vorspritzen. Dichte, rau geschalte Betonflächen sind netzförmig vorspritzen. Glatt gespachtelte Flächen mit SAKRET Baukleber BK vorziehen.
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Einlagig für mineralisch und organisch gebundene Oberputze: 15 bis 20 mm dick auftragen, plan vorziehen und nach entsprechender Härtung rabottiert. • Zweilagiger anstrichbereiter Fertigputz: 1. Lage vollflächig 10-15 mm stark aufbringen, nach dem Ansteifen aufräumen und nach mindestens 3 Tagen Standzeit die 2. Lage 10 mm auftragen und fertig putzen. • Die Oberfläche der Putze sollte möglichst nicht in zu feuchtem Zustand bearbeitet werden, um eine Bindemittelanreicherung und Oberflächenverdichtung (Rissbildung) zu vermeiden.
Nachbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> • Vor zu schneller Austrocknung und Witterungseinflüssen wie Sonne, Wind, Schlagregen und Frost schützen.
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken. • Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen. • Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar (Herstellungsdatum siehe Seitenaufdruck Gebinde). • Chromatarm gemäß Richtlinie 2003 / 53 / EG, GISCODE ZP1.
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) zu entsorgen.

SAKRET Zementputz ZP



Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel

Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Die technischen Daten beziehen sich grundsätzlich auf + 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit. • Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. • Das abbindende Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und zu hohen (> +30°C) und zu niedrigen (< +5°C) Temperaturen schützen. • Bereits abbindendes Material darf mit Wasser nicht nachträglich verdünnt werden. • Für Kinder unzugänglich aufbewahren. • Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt im Internet unter http://www.sakret.ch <p>B - 2188 - 1 B - 2188 - 3</p>
Prüfzeugnis / Zulassung	<p>B - 2188 - 1 B - 2188 - 3</p>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Zementputz ZP			
Optik / Farbe	Materialverbrauch	EAN / GTIN	
grau	ca. 0,6 kg/m ² /mm	30 kg Sack	30 Sack auf Palette
			7640151720438